


49027 - CARTELLA PER FLANGE SDR11



Prodotto	d	L	L1	D	D1	a	SDR	MOP	PN	peso (kg)
490207032	32	85	60	68	40	10	11	5	16	0,057
490207040	40	85	60	78	50	11	11	5	16	0,084
490207050	50	104	75	88	61	12	11	5	16	0,132
490207063	63	120	87	102	75	14	11	5	16	0,220
490207075	75	130	92	122	89	16	11	5	16	0,322
490207090	90	140	96	138	105	17	11	5	16	0,475
490207110	110	160	110	158	125	18	11	5	16	0,747
490207125	125	182	132	158	132	25	11	5	16	0,945
490207140	140	180	130	188	155	25	11	5	16	1,290
490207160	160	180	130	212	175	25	11	5	16	1,600
490207180	180	198	140	212	187	30	11	5	16	1,990
490207200	200	200	135	268	232	32	11	5	16	3,100
490207225	225	200	135	268	235	32	11	5	16	3,360
490207250	250	215	145	320	285	35	11	5	16	5,080
490207280	280	228	160	320	291	35	11	5	16	5,625
490207315	315	238	160	370	335	35	11	5	16	7,470
490207355	355	255	175	430	373	40	11	5	16	10,475

RIFERIMENTI NORMATIVI

UNI EN 12201 – 3 Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell'acqua, e per scarico e fognature in pressione - Polietilene (PE) - Parte 3: Raccordi

UNI EN 1555 – 3 Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione di gas combustibili - Polietilene (PE) - Parte 3: Raccordi

UNI EN ISO 15494 Sistemi di tubazioni di materia plastica per applicazioni industriali - Polibutene (PB), polietilene (PE) e polipropilene (PP) - Specifiche per i componenti ed il sistema - Serie Metrica

CARATTERISTICHE TECNICHE

MATERIALI

Polietilene nero PE100

CARATTERISTICHE TECNICHE

SALDABILITA'	I raccordi Testa/Testa possono essere saldati con tubi e raccordi elettrosaldabili aventi un indice di fluidità compreso fra 0,2 e 1,3 gr/10min (MFI a 190°C/5Kgf UNI EN ISO 1133:2005)																								
PRESCRIZIONI SANITARIE	Conformi a quanto richiesto dal D.M. del 06/04/2004 n° 174 idonei al convogliamento d'acqua potabile o da potabilizzare																								
DESTINAZIONE D'USO	Per tubi in PE80, PE100, PE100RC, PEX																								
TEMPERATURE DI ESERCIZIO DEL FLUIDO	da 0° a 40°C																								
PRESSIONE DI ESERCIZIO DEL FLUIDO	La Pressione Nominale (PN) indicata si riferisce ad una Temperatura di esercizio pari a 20°C. Per applicazioni con temperature costantemente superiori (e comunque fino a 40° C) la Pressione di Esercizio Ammissibile (PFA) si ottiene applicando alla PN i coefficienti di riduzione riportati nell'Appendice A della UNI EN 12201-1																								
<table border="1" data-bbox="103 750 702 833"> <thead> <tr> <th>Temperatura</th> <th>Coefficiente ft</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20°C</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>30°C</td> <td>0,87</td> </tr> <tr> <td>40°C</td> <td>0,74</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right; margin-top: 5px;">$PFA = ft \times PN$</p>	Temperatura	Coefficiente ft	20°C	1	30°C	0,87	40°C	0,74	<p>Tabella riassuntiva della correlazione tra PN, MOP e SDR:</p> <table border="1" data-bbox="805 779 1401 869"> <thead> <tr> <th>PE 100:</th> <th>PN</th> <th>MOP</th> <th>SDR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>in bar</td> <td>25</td> <td>9</td> <td>7,4</td> </tr> <tr> <td></td> <td>16</td> <td>5</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td></td> <td>10</td> <td>3</td> <td>17</td> </tr> </tbody> </table>	PE 100:	PN	MOP	SDR	in bar	25	9	7,4		16	5	11		10	3	17
Temperatura	Coefficiente ft																								
20°C	1																								
30°C	0,87																								
40°C	0,74																								
PE 100:	PN	MOP	SDR																						
in bar	25	9	7,4																						
	16	5	11																						
	10	3	17																						

NOTE

Adatto per impianti antincendio in accordo alla norma UNI 10779	Disponibile a richiesta fino al Ø 630
---	---------------------------------------