


## 5061 - NIPPLO



Prodotto	R	H	C	Lt	B	PN	peso (kg)
050601003	3/8"	35	22	11	12	16	0,010
050601005	1/2"	45	24	16	12	16	0,013
050601007	3/4"	47	30	17	12	16	0,020
050601010	1"	51	34	19	12	16	0,030
050601013	1 1/4"	60	46	22	16	16	0,056
050601015	1 1/2"	60	50	22	16	16	0,067
050601020	2"	68	65	26	16	16	0,110
050601025	2 1/2"	80	80	30	20	16	0,190
050601030	3"	87	95	33	20	16	0,290
050601040	4"	102	120	41	20	16	0,520

### RIFERIMENTI NORMATIVI

UNI EN 1452 – Sistemi di tubazioni di materia plastica per l'adduzione d'acqua – Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U) | UNI EN 10226 – Filettature di tubazioni per accoppiamento con tenuta sul filetto

### CARATTERISTICHE TECNICHE

MATERIALI	CORPO: policloruro di vinile non plastificato (PVC-U250 se non diversamente indicato) PVC-U250 di elevata qualità con MRS (Minimum Required Strength) di 26 N/mm <sup>2</sup> , ove non diversamente indicato
COLORE	Grigio opaco in conformità con la UNI EN 1452
DESTINAZIONE D'USO	Per tubi in PVC-U. Attacchi filettati: materiali plastici
PRESCRIZIONI SANITARIE	I raccordi in PVC-U250 sono conformi a quanto richiesto dal D.M. n° 174 del 06/04/2004 ovvero idonei al convogliamento d'acqua destinata al consumo umano
FLUIDI	Convogliamento di fluidi in pressione quali: - acqua, per qualsiasi uso e fino ad una pressione PN16 se non diversamente indicato - applicazioni industriali (interrate o fuori-terra)  Convogliamento di fluidi non in pressione



CARATTERISTICHE TECNICHE					
TEMPERATURE DI ESERCIZIO DEL FLUIDO					da 10° a 45°C
PRESSIONI DI ESERCIZIO DEL FLUIDO					La Pressione Nomina (PN) indicata si riferisce ad una Temperatura di esercizio pari a 20°C. Per applicazioni con temperature costantemente superiori (e comunque fino a 40°C) la Pressione di Esercizio Ammissibile (PFA) si ottiene applicando alla PN i coefficienti di riduzione (ft) riportati nella seguente tabella
T esercizio	10° - 25°	25° - 30°	30° - 35°	35° - 40°	40° - 45°
PFA* bar	16	14,4	12,8	11,2	10
PFA* bar	10	9	8	7	6,25
PFA* bar	6	5,4	4,8	4,2	3,6

PFA = ft x PN

\* In accordo con UNI EN 805 - fattore di riduzione in accordo con UNI EN ISO 1452-2