


49040 - TI 90



Prodotto	d	L	H	D	A	L1	SDR	MOP	PN	peso (kg)
490404020	20	96	60	33	39	37	7,4÷11	5	16	0,060
490404025	25	103	66	44	43	39	7,4÷11	5	16	0,109
490404032	32	104	74	44	43	39	7,4÷11	5	16	0,096
490404040	40	120	90	56	47	43	7,4÷17	5	16	0,165
490404050	50	139	102	68	52	48	7,4÷17	5	16	0,257
490404063	63	167	119	82	58	58	7,4÷17	5	16	0,417
490404075	75	196	129	96	62	63	7,4÷17	5	16	0,638
490404090	90	294	137	113	71	71	7,4÷17	5	16	1,090
490404110	110	326	160	143	81	71	7,4÷17	5	16	1,955
490404125	125	382	177	165	88	86	7,4÷17	5	16	2,950
490404160	160	440	206	208	106	86	7,4÷17	5	16	4,700
490404180	180	422	250	245	116	106	7,4÷17	5	16	7,200
490404200	200	451	265	261	125	114	7,4÷17	5	16	8,650
490404225	225	494	290	293	140	122	7,4÷17	5	16	11,860
490404250	250	538	315	326	152	129	7,4÷17	5	16	16,250

RIFERIMENTI NORMATIVI

UNI EN 12201 – 3 Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell'acqua, e per scarico e fognature in pressione - Polietilene (PE) - Parte 3: Raccordi

UNI EN 1555 – 3 Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione di gas combustibili - Polietilene (PE) - Parte 3: Raccordi

UNI EN ISO 15494 Sistemi di tubazioni di materia plastica per applicazioni industriali - Polibutene (PB), polietilene (PE) e polipropilene (PP) - Specifiche per i componenti ed il sistema - Serie Metrica

CARATTERISTICHE TECNICHE

MATERIALI	Polietilene nero PE100RC
SALDABILITÀ	I raccordi eletrosaldabili possono essere saldati con tubi e raccordi di testa/testa aventi un indice di fluidità compreso fra 0,2 e 1,4 gr/10min (MFI a 190°C/5Kgf UNI EN ISO 1133:2012)

1/1

CARATTERISTICHE TECNICHE																									
PRESCRIZIONI SANITARIE	Conformi a quanto richiesto dal D.M. del 06/04/2004 n° 174 idonei al convogliamento d'acqua potabile o da potabilizzare																								
DESTINAZIONE D'USO	Per tubi in PE80, PE100, PE100RC, PEX																								
TEMPERATURE DI ESERCIZIO DEL FLUIDO	da 0° a 40°C																								
PRESSIONI DI ESERCIZIO DEL FLUIDO	La Pressione Nominale (PN) indicata si riferisce ad una Temperatura di esercizio pari a 20°C. Per applicazioni con temperature costantemente superiori (e comunque fino a 40° C) la Pressione di Esercizio Ammissibile (PFA) si ottiene applicando alla PN i coefficienti di riduzione riportati nell'Appendice A della UNI EN 12201-1																								
<table border="1"> <tr> <th>Temperatura</th><th>Coefficiente f_T</th></tr> <tr> <td>20°C</td><td>1</td></tr> <tr> <td>30°C</td><td>0,87</td></tr> <tr> <td>40°C</td><td>0,74</td></tr> </table> PFA = $f_T \times PN$	Temperatura	Coefficiente f_T	20°C	1	30°C	0,87	40°C	0,74	Tabella riassuntiva della correlazione tra PN, MOP e SDR: <table border="1"> <thead> <tr> <th>PE 100</th><th>PN</th><th>MOP</th><th>SDR</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>in bar</td><td>25</td><td>9</td><td>7,4</td></tr> <tr> <td></td><td>16</td><td>5</td><td>11</td></tr> <tr> <td></td><td>10</td><td>3</td><td>17</td></tr> </tbody> </table>	PE 100	PN	MOP	SDR	in bar	25	9	7,4		16	5	11		10	3	17
Temperatura	Coefficiente f_T																								
20°C	1																								
30°C	0,87																								
40°C	0,74																								
PE 100	PN	MOP	SDR																						
in bar	25	9	7,4																						
	16	5	11																						
	10	3	17																						
INFORMAZIONI PER LA SALDATURA	Terminali raccordi Ø 4,0 mm Bar-code saldatura modello Interleaved 2/5 (ISO 13950) Tensione di saldatura 40 volt nominali, se non diversamente indicato Bar-code rintracciabilità modello ISO 12176-4 24 DIGIT Sistema di riconoscimento SMARTFUSE (ISO 13950)																								

NOTE	
SDR indica la saldabilità del raccordo sul tubo	Adatto per impianti antincendio in accordo alla norma UNI 10779
Per Ø 140 e > 250 utilizzare 49047 (da combinare con 49010)	Disponibile a richiesta con derivazione flangiata 49940 (non utilizzabile per impianti GAS)
Testati per il trasporto di idrogeno al 100%	PE100 RT per alte temperature disponibile a richiesta (non per collari e selle)