


4947C - GOMITO ORIENTABILE 0-24





Prodotto	d	L	D	Α	L1	SDR	МОР	PN	peso (kg)
4947C4090	90	341	116	77	72	7,4÷17	5	16	1,450
4947C4110	110	362	140	83	80	7,4÷17	5	16	2,030
4947C4125	125	382	157	95	85	7,4÷17	5	16	2,630
4947C4160	160	453	215	106	97	7,4÷17	5	16	4,510
4947C4180	180	511	224	128	104	7,4÷17	5	16	7,500
4947C4200	200	512	250	125	104	7,4÷17	5	16	9,733
4947C4225	225	600	282	141	105	7,4÷17	5	16	13,230
4947C4250	250	644	312	156	123	7,4÷17	5	16	16,200

RIFERIMENTI NORMATIVI

UNI EN 12201 – 3 Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell'acqua, e per scarico e fognature in pressione - Polietilene (PE) - Parte 3: Raccordi

UNI EN 1555 – 3 Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione di gas combustibili - Polietilene (PE) - Parte 3: Raccordi

UNI EN ISO 15494 Sistemi di tubazioni di materia plastica per applicazioni industriali - Polibutene (PB), polietilene (PE) e polipropilene (PP) - Specifiche per i componenti ed il sistema - Serie Metrica

CARATTERISTICHE TECNICHE				
MATERIALI	Polietilene nero PE100RC			
SALDABILITA'	I raccordi elettrosaldabili possono essere saldati con tubi e raccordi di testa/testa aventi un indice di fluidità compreso fra 0,2 e 1,4 gr/10min (MFI a 190°C/5Kgf UNI EN ISO 1133:2012)			
PRESCRIZIONI SANITARIE	Conformi a quanto richiesto dal D.M. del 06/04/2004 n° 174 idonei al convogliamento d'acqua potabile o da potabilizzare			
DESTINAZIONE D'USO	Per tubi in PE80, PE100, PE100RC, PEX			
TEMPERATURE DI ESERCIZIO DEL FLUIDO	da 0° a 40°C			
PRESSIONI DI ESERCIZIO DEL FLUIDO	La Pressione Nominale (PN) indicata si riferisce ad una Temperatura di esercizio pari a 20°C. Per applicazioni con temperature costantemente superiori (e comunque fino a 40°C) la Pressione di Esercizio Ammissibile (PFA) si ottiene applicando alla PN i coefficienti di riduzione riportati nell'Appendice A della UNI EN 12201-1			

1/1



Coefficiente ft

CARATTERISTICHE TECNICHE

PEA = ft x PN

Tabella riassuntiva della correlazione tra PN, MOP e SDR:

PE 100	PN	MOP	SDR
	25	9	7,4
in bar	16	5	11
	10	3	17

INFORMAZIONI PER LA SALDATURA

20°C

Terminali raccordi Ø 4,0 mm

Bar-code saldatura modello Interleaved 2/5 (ISO 13950)
Tensione di saldatura 40 volt nominali, se non diversamente indicato
Bar-code rintracciabilità modello ISO 12176-4 24 DIGIT
Sistema di riconoscimento SMARTFUSE (ISO 13950)

NOTE				
SDR indica la saldabililtà del raccordo sul tubo	Adatto per impianti antincendio in accordo alla norma UNI 10779			
Testati per il trasporto di idrogeno al 100%	PE100 RT per alte temperature disponibilea richiesta (non per collari e selle)			