


45067 - GOMITO 45 SDR7,4





Prodotto	d	z	h	SDR	PN	MOP	peso (kg)
450607050	50	74	60	7,4	25	9	0,150
450607063	63	85	68	7,4	25	9	0,200
450607075	75	92	73	7,4	25	9	0,250
450607090	90	106	83	7,4	25	9	0,500
450607110	110	112	84	7,4	25	9	0,720
450607125	125	125	89	7,4	25	9	1,000
450607140	140	128	95	7,4	25	9	1,330
450607160	160	142	100	7,4	25	9	2,900

RIFERIMENTI NORMATIVI

UNI EN 12201-1-3-4-5 Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell'acqua – Polietilene (PE)

UNI EN 1555-1-3-4-5 Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione di gas combustibili – Polietilene (PE)

UNI EN ISO 15494 Sistemi di tubazioni di materia plastica per applicazioni industriali – Polibutene (PB), polietilene (PE) e polipropilene (PP) – Specifiche per i componenti ed il sistema – Serie Metrica

CARATTERISTICHE TECNICHE				
MATERIALI	Polietilene nero PE100RC I raccordi Testa/Testa possono essere saldati con tubi e raccordi elettrosaldabili aventi un indice di fluidità compreso fra 0,2 e 1,3 gr/10min (MFI a 190°C/5Kgf UNI EN ISO 1133:2005)			
SALDABILITA'				
PRESCRIZIONI SANITARIE	Conformi a quanto richiesto dal D.M. del 06/07/2004 n° 174 idonei al convogliamento d'acqua potabile o da potabilizzare			
DESTINAZIONE D'USO	Per tubi in PE80, PE100, PE100RC, PEX			
TEMPERATURE DI ESERCIZIO DEL FLUIDO	da 0° a 40°C			
PRESSIONI DI ESERCIZIO DEL FLUIDO	La Pressione Nominale (PN) indicata si riferisce ad una Temperatura di esercizio pari a 20°C. Per applicazioni con temperature costantemente superiori (e comunque fino a 40° C) la Pressione di Esercizio Ammissibile (PFA) si ottiene applicando alla PN i coefficienti di riduzion riportati nell'Appendice A della UNI EN 12201-1			

1/1



CARATTERISTICHE TECNICHE

	Coefficiente ft	Temperatura
	1	20°C
	0,87	30°C
PFA = ft x Pf	0,74	40°C

Tabella riassuntiva della correlazione tra PN, MOP e SDR:

PE 100	PN	MOP	SDR	
	25	9	7,4	
in bar	16	5	- 11	
	10	3	17	

NOTE

Adatto per impianti antincendio in accordo alla norma UNI 10779